

EUROFINS Umwelt Ost GmbH · Niederlassung Freiberg  
Lindenstraße 11 D-09627 Bobritzsch-Hilbersdorf

**Hanse-Pellet GmbH & CO. KG**  
**Ritscherstr. 20**  
**21244 Buchholz**

**Titel: Prüfbericht zu Auftrag 11703755**  
**Prüfberichtsnummer: Nr. 1011109020**


**Projektnummer: Nr. 1011109**  
**Projektbezeichnung: Untersuchung Holzpellets nach DIN EN 14961-2**  
**Probenumfang: 1 Probe**  
**Probenart: Holzpellets**  
**Probenehmer: Auftraggeber**  
**Probeneingang: 24.02.2017**  
**Prüfzeitraum: 24.02.2017 - 06.03.2017**

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Proben nicht durch unser Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt. Dieser Prüfbericht ist nur mit Unterschrift gültig und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie jederzeit unter <http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx> einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkundenanlage aufgeführten Prüfverfahren.

Freiberg, den 06.03.2017

  
Dipl.-Chem. A. Ulbricht  
Laborleiter



 **DAkkS**  
Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-PL-14081-01-00

Niederlassung Freiberg  
Lindenstraße 11  
D-09627 Bobritzsch-Hilbersdorf  
Tel. +49 (0) 3731 2076 500  
Fax +49 (0) 3731 2076 555  
[info\\_freiberg@eurofins.de](mailto:info_freiberg@eurofins.de)

Hauptsitz:  
Löbstedter Straße 78  
D-07749 Jena  
[info\\_jena@eurofins.de](mailto:info_jena@eurofins.de)  
[www.eurofins-umwelt-ost.de](http://www.eurofins-umwelt-ost.de)

Geschäftsführer:  
Dr. Heinrich Ruhoff, Dr. Benno Schneider,  
Axel Ulbricht  
Amtsgericht Jena HRB 202596  
USt.-ID.Nr.: DE 151 28 1997

Bankverbindung: NORD LB  
BLZ 250 500 00  
Kto 150 334 779  
IBAN DE91 250 500 00 0150 334 779  
BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX

# Prüfbericht zu Auftrag 11703755

Nr. 1011109020 Seite 2 von 3

Projekt: Untersuchung Holzpellets nach DIN EN 14961-2

Untersuchung nach EN plus Stand August 2015

Parameter	Einheit	BG	Grenzwerte			Probenbezeichnung	Analyse Quartal I 2017
			EN Plus-A1	EN Plus-A2	EN Plus-B	Labornummer	117013640
						Methode	

## Eigenschaften

Durchmesser, D	mm		6±1 oder 8±1	6±1 oder 8±1	6±1 oder 8±1	DIN EN ISO 17829 (FR-JE02)	6,0
Länge, L	mm		3,15 ≤ L ≤ 40	3,15 ≤ L ≤ 40	3,15 ≤ L ≤ 40	DIN EN ISO 17829 (FR-JE02)	übereinstimmend
Gesamtwasser	Ma.-% anl		≤ 10	≤ 10	≤ 10	DIN EN ISO 18134-2 (FR-JE02)	5,2
Aschegehalt 550°C	Ma.-% wf	0,1	≤ 0,7	≤ 1,2	≤ 2,0	DIN EN ISO 18122 (FR-JE02)	0,26
Mechanische Festigkeit, DU	Ma.-% anl		≥ 98,0	≥ 97,5	≥ 97,5	DIN EN ISO 17831-1 (FR-JE02)	99,2
Feinanteil (<3,15 mm) für unbekannte VE	Ma.-% anl	0,1	≤ 1,0 <sup>1</sup> bzw. ≤ 0,5 <sup>2</sup>	≤ 1,0 <sup>1</sup> bzw. ≤ 0,5 <sup>2</sup>	≤ 1,0 <sup>1</sup> bzw. ≤ 0,5 <sup>2</sup>	DIN EN ISO 18846 (FR-JE02)	0,1
Schüttdichte, BD	kg/m <sup>3</sup> anl		600 ≤ BD ≤ 750	600 ≤ BD ≤ 750	600 ≤ BD ≤ 750	DIN EN ISO 17828 (FR-JE02)	640
Heizwert (qp,net)	MJ/kg anl	0,2	≥ 16,5	≥ 16,5	≥ 16,5	DIN EN ISO 18125 (FR-JE02)	18,43
Stickstoff, gesamt	Ma.-% wf	0,05	≤ 0,3	≤ 0,5	≤ 1,0	DIN EN ISO 16948 (FR-JE02)	0,10
Schwefel, gesamt	Ma.-% wf	0,005	≤ 0,04	≤ 0,05	≤ 0,05	DIN EN ISO 16994 (FR-JE02)	0,006
Chlor, gesamt	Ma.-% wf	0,005	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,03	DIN EN ISO 16994 (FR-JE02)	0,006

## Spurenelemente

Arsen	mg/kg wf	0,8	≤ 1	≤ 1	≤ 1	DIN EN ISO 16968 (FR-JE02)	< 0,8
Blei	mg/kg wf	2	≤ 10	≤ 10	≤ 10	DIN EN ISO 16968 (FR-JE02)	< 2
Cadmium	mg/kg wf	0,2	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	DIN EN ISO 16968 (FR-JE02)	0,3
Chrom, gesamt	mg/kg wf	1	≤ 10	≤ 10	≤ 10	DIN EN ISO 16968 (FR-JE02)	< 1
Kupfer	mg/kg wf	1	≤ 10	≤ 10	≤ 10	DIN EN ISO 16968 (FR-JE02)	< 1
Nickel	mg/kg wf	1	≤ 10	≤ 10	≤ 10	DIN EN ISO 16968 (FR-JE02)	< 1
Quecksilber	mg/kg wf	0,05	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	DIN EN ISO 16968 (FR-JE02)	< 0,05
Zink	mg/kg wf	1	≤ 100	≤ 100	≤ 100	DIN EN ISO 16968 (FR-JE02)	10

# Prüfbericht zu Auftrag 11703755

Nr. 1011109020 Seite 3 von 3

Projekt: Untersuchung Holzpellets nach DIN EN 14961-2

Untersuchung nach EN plus Stand August 2015						Probenbezeichnung	Analyse Quartal I 2017
Parameter	Einheit	BG	Grenzwerte			Labornummer	117013640
			EN Plus-A1	EN Plus-A2	EN Plus-B	Methode	

## Ascheschmelzverhalten oxidierend an der Asche 815°C

Temp. am Beginn der Schrumpfung SST	°C		kann angegeben werden	kann angegeben werden	kann angegeben werden	DIN CEN/TS 15370-1 (FR-JE02)	1320
Erweichungstemperatur DT	°C		≥ 1200	≥ 1100	≥ 1100	DIN CEN/TS 15370-1 (FR-JE02)	>1500
Halbkugelttemperatur HT	°C		kann angegeben werden	kann angegeben werden	kann angegeben werden	DIN CEN/TS 15370-1 (FR-JE02)	>1500
Fließtemperatur FT	°C		kann angegeben werden	kann angegeben werden	kann angegeben werden	DIN CEN/TS 15370-1 (FR-JE02)	>1500

Anmerkung:

Additive: (Grenzwert: < 1,8 Ma.-% während der Produktion + 0,2 Ma.-% nach der Produktion, Art und Menge sind anzugeben)

Angabe des Auftraggebers: Keine Angabe.

Länge: bis zu 1 % Anteil Pellets länger 40 mm möglich. Maximallänge 45 mm.

Feinanteil: 1) am Werkstor oder bei der Beladung von Fahrzeugen für die Auslieferung an den Endkunden /  
2) beim Befüllen von Pelletsäcken oder versiegelten Bigbags

Mechanische Festigkeit: Bei Beladung des Transportmittels (Fahrzeug, Schiff) an der Produktionsanlage

Hu,p: Heizwert bei konstantem Druck

anI: Anlieferungszustand

wf: wasserfreier Zustand

-

EUROFINS UMWELT übernimmt für die Rechtsverbindlichkeit der zitierten Grenzwerte keine Gewähr.

Erklärung zu Messstandorten und Akkreditierungen

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von EUROFINS Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die mit JE02 gekennzeichneten Parameter sind nach

DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14081-01-00 akkreditiert.